

Vedligeholdelse af farvealuminium

Rengøring generelt

Der anvendes en blød børste og rigeligt med rent vand evt. tilsat svage vaskemidler i stil med autoshampoo.

Der må **ikke** anvendes følgende:

Slibemidler, opløsningsmidler, hård børstning, højtryksspuling o.lign.

Rengøringen skal altid foregå fra oven og nedefter.

Rengøring af forsætligt tilsprøjtede eller tilsvinede facader.

Til at rengøre facader i farvealuminium med overfladebelægning i polyester, PVDF og modificeret polyester er sure eller neutrale rengøringsmidler at foretrække frem for alkaliske.

Man skal undgå organiske opløsningsmidler, stærke syrer og alkalier og klorholdige midler. Desuden opstår skader på overfladebelægninger ved brug af stærke skuremidler, aftørring på en tør overflade, hårde børster o.lign.

Rengøringsmidler indeholdende opløsningsmidler må under ingen omstændigheder benyttes.